

CLARA UNIVERSAL DE POLIURETANO SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN

La Clara Universal de Poliuretano (C.U.P.) secado rápido VALMEX es un esmalte transparente poliuretano de dos componentes, dirigido al mercado automotriz del cual se obtiene una excelente durabilidad, resistencia química así como a condiciones climáticas agresivas manteniendo además un alto brillo con apariencia húmeda.

Recomendado para repintados generales y resanes, su secado es rápido y de fácil aplicación, este resultado se logra aplicando de dos a tres manos un buen espesor de película, lo que da una alta nivelación y el brillo de auto nuevo.

Se recomienda utilizar la Clara Universal de Poliuretano (C.U.P.) secado rápido VALMEX principalmente sobre Base Color Valtone 2000, Laca Acrílica 1000 y Esmalte Acrílico 900 previamente catalizado.

SISTEMA

- Clara Universal de Poliuretano (C.U.P.) secado rápido VALMEX
- Catalizador p/Clara Universal de Poliuretano (C.U.P.) secado rápido VALMEX
- Solvente p/Clara Universal de Poliuretano (C.U.P.) VALMEX.

FORMA DE APLICACIÓN

Mezclar perfectamente cuatro partes de Clara Universal de Poliuretano (C.U.P.) secado rápido con una parte de catalizador p/C.U.P. secado rápido. Se puede diluir de un 15 a un 20% con Solvente para C.U.P., para obtener una mezcla con una viscosidad de alrededor de 12 seg. en copa ford #4 a 25°C. Esta mezcla dura 3 hrs. En buenas condiciones para su aplicación.

Asegúrese que la superficie este completamente limpia, seca y libre de polvo, ceras, grasa, etc.. Aplique dos manos de este producto siendo la primera mano mediana y la segunda mano húmeda, con pistola a una presión de 35-40 lb/pulg.²

y una distancia de la superficie a pintar de 20 cm. El tiempo de entre manos debe ser de 20 minutos.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	30%
Viscosidad	18-22 seg. copa ford
	No. 4 a 25°C
Densidad	0.908 ±5
Brillo	100-105 grados Gardner
Rendimiento (2 mm pulg.)	6 mt ² x lt
Tiempo de secado al polvo	15 minutos
Tiempo de secado duro	8 horas

Envases de 1, 4, (19 y 200)* Lts.

*Sobre Pedido