

# FONDO UNIVERSAL 2000

## DESCRIPCIÓN

Es un fondo fabricado a base de resinas nitrocelulosa modificada, en un tono beige. Formulado especialmente para la industria automotriz. Recomendado para repintados generales y para reparaciones, es de fácil aplicación sobre superficies de lamina galvanizada, aluminio, lamina acerada, fibra de vidrio, etc.

## SISTEMA

- Fondo Universal 2000 en colores: beige, gris y verde.
- Solvente p/Fondo Universal 2000

## FORMA DE APLICACIÓN

Prepare la superficie raspando o lijando para dejarla libre de óxido y falsas adherencias, eliminando también grasa, polvo, y otras impurezas. Mezclar perfectamente una parte del Fondo Universal 2000 con un 100 a 150 % de Solvente para obtener una mezcla con una viscosidad de alrededor de 13 seg. en copa ford #4 a 25°C. Aplíquese con pistola a una presión de 35-40 lb/pulg.<sup>2</sup> evitando dar manos cargadas.

Si la superficie necesita ser emplastecida, se recomienda hacerlo una hora. después de la última mano de Fondo Universal 2000.

## ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	49 – 51% blanco
Viscosidad	1.080 – 1.120 gr/cm <sup>3</sup>
Secado al tacto	5 minutos
Secado al polvo	10 minutos
Secado duro	1 Hora

Envases de 1, 4, (19 y 200)\* Lts.

\*Sobre Pedido