

FONDO VALTONE 2000

DESCRIPCIÓN

Es un fondo catalizado fabricado a base de Cromato de Zinc con un tono amarillo claro. Tiene una excelente adherencia, además de proporcionar una excelente protección contra la corrosión, formulado especialmente para la industria automotriz. Recomendado para lamina desnuda, resanes sobre acabado viejo, lamina galvanizada, lamina acerada, fibra de vidrio. Etc. No se recomienda sobre acabados en laca.

SISTEMA

- Fondo Valtone 2000
- Convertidor p/Fondo Valtone 2000

USO DEL PRODUCTO

Es indispensable en cualquier trabajo de repintado automotivo ó acabados sobre lámina. El fondo prepara la superficie para que el acabado tenga una mejor adherencia y tersura, además de evitar la oxidación de la lámina.

FORMA DE APLICACIÓN

Prepare la superficie raspando o lijando para dejarla libre de recubrimientos y falsas adherencias, eliminando también grasa, polvo, y otras impurezas. Mezclar perfectamente una parte del Fondo Valtone 2000 con una parte de Convertidor p/Fondo Valtone 2000 para obtener una mezcla con una viscosidad de alrededor de 13 seg. en copa ford #4 a 25^oC Esta mezcla dura de 4 a 6hrs antes de gelarse. Aplíquese con pistola a una presión de 35-40 lb/pulg.² evitando dar manos cargadas.

Si la superficie necesita ser emplastecida, se recomienda hacerlo de 45-50 min. después de la última mano de Fondo Valtone 2000.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	49-51% blanco
Viscosidad	55-60 s copa ford No 4 25°C
Densidad	1.080-1.120 gr/cm ³
Secado al tacto	5 minutos
Secado al polvo	10 minutos
Secado duro	1 Hora

Envases de 1, 4, (19 y 200) * Lts.

*Sobre Pedido.