

ESMALTE 1300

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte anticorrosivo fabricado con resinas alquídicas que le garantizan una excelente protección, un aceptable rendimiento y gran durabilidad, aun en condiciones de humedad y calor.

USO DEL PRODUCTO

Para usarse en interiores y exteriores; ideal para aplicar a madera, aplanados de yeso, ladrillo, concreto, superficies metálicas, puertas, estructuras, carrocerías, muebles de cocina, herrería, maquinaria y equipo industrial.

DILUYENTE

Para brochar, úsese de un 23 - 30 % de solvente Especial VALMEX o aguarrás. Si se desea aplicar con pistola, es necesario usar de un 55 - 60 % para obtener una mezcla de aproximadamente 12", medidos en copa Ford # 4 a 25° C.

FORMA DE APLICACIÓN

Puede aplicarse con brocha, cepillo, rodillo o pistola de aire. Se deja secar de 60 a 90 min entre mano y mano para poder manejar la pieza pintada, déjese secar de 5 a 6 hrs. El secado duro es de entre 24 y 48 hrs.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	40 ± 1%
Viscosidad	500 ± 2 U" Copa Ford ± 4 a 25°C
Finura	6 7 Hegman
Peso por litro	0.950 100 kg/lit
Rendimiento	5 - 6 mts ² ./lit.
Secado al polvo	30 min.
Secado al tacto	90 min.
Secado para manejarlo	5 - 6 hrs.
Brillo	90 - 92 Gloss Gard II 60°
Adherencia	100 % Cuadrícula Gearner Tape

Calculo a 3 milésimas de pulgada de película seca.
NO CONTIENE PLOMO