

VINÍLICA MAGNAVIN

NOMBRE: Vinílica Magnavin

CLAVE: Línea 1800 Y 1850

TIPO: Pintura Vinil-acrílica

COLORES: Según muestrario.

CARACTERÍSTICAS

Pintura vinil acrílica plástica lavable, de acabado brillante (cod 1850) o mate (cod 1800) según se requiera y de alto rendimiento. Proporciona acabados de gran belleza y duración para interiores y exteriores.

USOS

Ideal para la decoración de interiores y exteriores. Puede aplicarse sobre superficies de yeso, cemento, aplanados previamente preparados y en áreas donde se necesita resistencia al manchado. Se recomienda utilizar en habitaciones con pobre iluminación ya que por su acabado satinado refleja con mayor facilidad la luz. Manchas de lápiz, crayones, etc. Pueden ser limpiadas con mucha facilidad, lavando suavemente con agua, jabón o detergente y desvaneciendo.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La superficie a pintar tiene que estar limpia y seca, libre de grasas, aceites y salitres, así como de falsas adherencias. La aplicación se puede hacer con brocha, rodillo o pistola de aire. Después de removerse bien el contenido del envase se puede diluir con agua limpia entre un 10% ó 15% máximo. Para aplicación con rodillo debe diluirse con un 10% máximo. Aplíquese en capas uniformes.

Un resultado óptimo se obtiene aplicando dos manos de pintura, dejando secar una hora la primera mano antes de aplicar la segunda. Las brochas, rodillos o equipo usado para pintar deben lavarse inmediatamente con agua limpia después de usarse.

SECADO

Al polvo 45 min.

Al tacto 1 hr.

Manejo 3 hr.

Para una segunda mano Monarca seca en 1 hora dependiendo de las condiciones de ventilación, temperatura y humedad ambiental. Desarrolla una buena

resistencia a la abrasión y lavabilidad después de 7 días de aplicada. Este producto no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables. Las habitaciones pintadas pueden usarse normalmente después de haber secado la pintura.

RENDIMIENTO

Rinde de 7 a 8 m² por litro a 2 manos, en superficies lisas previamente selladas.

NOTA: El rendimiento se reduce por abajo del mínimo en superficies ásperas o nuevas.

PRESENTACIÓN

Tambor 200 Lts.

Cubeta 19 Lts.

Galón 4 Lts.