

BARNIZ ANTIGRAFITTI (EKSOOTHAN C BARNIZ)

DENOMINACION

Barniz de poliuretano

GENERALIDADES

Este barniz proporciona películas duras elásticas y tenaces que se distinguen por una gran resistencia a la abrasión y a los disolventes, las películas son estables a los medios acuosos, alcalinos y ácidos.

APLICACIONES

Para barnizado transparente de la madera, suelo tipo parquet, revestimiento de paredes y techos impregnación de mampostería, hormigón y suelos de piedra. La impregnación con barniz protege la superficie contra la humedad, los aceites, los carburantes y agentes químicos agresivos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicar una primera mano con el 10% de adelgazador 4011 como sellador, dejar entre 1 y 3 horas para aplicar la segunda mano sin diluir, pasadas entre 1 y 3 horas aplicar la tercera mano para evitar problemas de adherencia entre las distintas capas, los intervalos de aplicación deben ser inferiores a 24 horas, en caso contrario, se debe lijar la superficie para obtener perfil de anclaje.

RENDIMIENTO

3 a 4 mts²/lto. de 6-7 mils aprox. a tres manos

PRESENTACIÓN

Envases de 1, 4, 19, 200 Lts.