

CROMATO DE ZINC

NOMBRE: Primario Cromato de zinc

CLAVE: 4070

TIPO: Primario anticorrosivo alquidálico.

COLORES: Amarillo y Rojo

CARACTERÍSTICAS

Primario alquidal de color amarillo verdoso y color rojo óxido de acabado mate, pigmentado con Cromato de Zinc. Tiene excelente poder anticorrosivo y desarrolla una excelente dureza en un tiempo relativamente corto.

USOS

Es recomendado para sistemas anticorrosivos en todo tipo de superficies de fierro, como base para la aplicación de esmaltes de aceite. Puede usarse en lugares húmedos, en costas y climas tropicales, combinando su uso con un buen esmalte de aceite ya que no se recomienda su uso por sí solo. Los mejores resultados se obtienen aplicándolo sobre superficies limpias, libres de polvo, grasas y óxidos. Es ideal para superficies de acero galvanizado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Puede aplicarse con brocha o pistola de aire. Para aplicación con brocha se recomienda diluir con un 10-15% de aguarrás, para aplicación con pistola, diluir con 15-20% de thinner std. Antes de rebajar el primario para su aplicación deberá agitarse completamente hasta obtener una mezcla homogénea. La aplicación de lacas debe evitarse, ya que los solventes activos de las mismas tienden a removerlo.

SECADO

Seca al tacto de 1-2 horas, bajo condiciones normales de temperatura Y ventilación. Los mejores resultados se obtienen aplicando dos manos de primario, dejando secar un mínimo de 2 hrs. antes de aplicar la segunda mano.

RENDIMIENTO

Aplicando dos manos rinde de 5 - 7 m² x litro.

PRESENTACIÓN

Tambor 200 Lts.

Cubeta 19 Lts.

Galón 4 Lts.

Litro 1 lt.