

# MINIO GENUINO

**NOMBRE:** Primario minio genuino

**CLAVE:** 4060

**TIPO:** Primario anticorrosivo alquidálico.

## CARACTERÍSTICAS

Primario alquidal de color naranja y acabado mate, pigmentado con Minio puro. Tiene excelente poder anticorrosivo y adherencia a superficies de hierro.

## USOS

Es recomendado para sistemas anticorrosivos en todo tipo de superficies de hierro, como base para la aplicación de esmaltes de aceite. Usado por si solo tiende a mancharse y obscurecerse; sin embargo no pierde sus propiedades anticorrosivas. Su buen poder de humectación permite su uso en superficies ligeramente oxidadas y en climas tropicales donde no es posible una limpieza a fondo. Los mejores resultados se obtienen aplicándolo sobre superficies limpias, libres de polvo, grasas, óxidos y combinando su uso con un buen esmalte de aceite.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Puede aplicarse con brocha o pistola de aire. Para aplicación con brocha se recomienda diluir con un 10-15% de aguarrás, para aplicación con pistola, diluir con 15-20% de thinner std. Antes de rebajar el primario para su aplicación deberá agitarse completamente hasta obtener una mezcla homogénea. La aplicación de lacas debe evitarse, ya que los solventes activos de las mismas tienden a removerlo.

## SECADO

Seca al tacto de 2-4 horas, bajo condiciones normales de temperatura Y ventilación. Los mejores resultados se obtienen aplicando dos manos de primario, dejando secar un mínimo de 4 hrs. antes de aplicar la segunda mano.

## RENDIMIENTO

Aplicando dos manos rinde de 6 - 8 m<sup>2</sup> x litro.

## PRESENTACIÓN

Tambor 200 Lts.

Cubeta 19 Lts.

Galón 4 Lts.

Litro 1 lt.