

# **BRILLO DIRECTO POLIURETANO 42**

## **DESCRIPCIÓN**

El Brillo Directo Poliuretano 42 es una solución de resinas poliésteres saturadas hidroxiladas en solvente.

El catalizador es una solución de isocianatos polifuncionales.

## **USO DEL PRODUCTO**

El Brillo Directo Poliuretano 42 es un producto que se aplica en muebles y piezas de madera que deben tener un acabado de alto brillo. Lo ideal es aplicarlo sobre un fondo bien preparado, o sea. A poro cerrado.

En orden de efectividad, los fondos que se pueden usar son:

I.- Fondo Poliuretano de altos sólidos

II.- Fondo Poliuretano 46

## **DILUYENTE**

En condiciones normales no se necesita, pero, por sus altos sólidos (56%) y sobre todo cuando la temperatura ambiente es muy alta, para lograr una mejor nivelación y para la salida correcta del aire de la pistola se sugiere diluir con un 10% del solvente para Brillo Directo 42 código V6600-36.

En caso de temperaturas extremas (arriba de 40°C) se puede llegar a diluir hasta con un 20% del mismo solvente.

## **FORMA DE APLICACIÓN**

El producto se puede aplicar a pistola, a cortina y con todos los aparatos más sofisticados actuales (robot, a disco electrostático por inmersión, etc.)

Por su acabado e alto brillo, ya que cualquier granito de polvo resaltaría mucho sobre la superficie brillante y plana, se sugiere que la aplicación se haga en un local con el menor polvo posible (extracción, introducción de aire, puertas cerradas o con cortina de aire presurizado, pisos mojados y bien limpios, etc.) o mejor todavía en una cabina presurizada donde prácticamente no hay micropolvo.



## **ALMACENAMIENTO**

El Brillo Directo Poliuretano 42: por lo menos un año en recipientes originales y sellados.

Catalizador: 6 meses a temperatura ambiente (25°C máximo) en envases originales y sellados

## **PRECAUCIONES**

Mantener una buena ventilación en las áreas de trabajo y recomendar el uso de guantes y lentes.