

BRILLO DIRECTO BLANCO 50 INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN

El Brillo Directo Blanco, 50 interiores y exteriores es una solución de resinas poliésteres saturadas en solvente, formulada para tener resistencia a los rayos U.V. lo que hace ideal para aplicar al exterior.

El catalizador no amarillable es una solución especialmente fabricado para tener resistencia cuando se aplique en el exterior.

USO DEL PRODUCTO

El Brillo Directo blanco 50 es un producto que se aplica en muebles y piezas de madera que deben tener un acabado de alto brillo comparable con un poliéster. Lo ideal es aplicarlo sobre un fondo bien preparado, o sea, a poro cerrado. El fondo apropiado para este brillo directo, es nuestro Fondo Poliuretano color blanco.

DILUYENTE

En condiciones normales no se necesita, pero, por su alto sólido, una pequeña dilución (20%) en solvente lento (sobre todo en temporadas de calor, arriba de los 30°C) es aconsejable. Se sugiere usar un (20%) del solvente B .D. 42 código V6600-36.

FORMA DE APLICACIÓN

El producto se puede aplicar a pistola, o cortina y con todos los aparatos más sofisticados actuales (robot, a disco electrostático, por inmersión, etc.)

Pero el uso específico y exclusivo de este brillo es cuando se tiene que lijar y pulir, para eliminar la contaminación debido al polvo que se pegó a la superficie cuando la aplicación no se hace en una cabina presurizada.

Al día siguiente de la aplicación se puede lijar en seco, para eliminar los granitos de polvo con lija grano 1000-1200-1500 y luego brillar la superficie quedando así el acabado final prácticamente igual al poliéster.

Para el brillado use una pasta abrasiva adecuada y fieltros hechos con materiales muy suaves (seda, algodón).

ESPECIFICACIONES

ASPECTO:	Brillo directo 50 Catalizador no amarillable	Líquido Blanco Líquido transparente
VISCOSIDAD:	Brillo directo 50 Mezcla	20"22" en copa Ford N°4 16"17" en copa Ford N°4
SÓLIDO:	Brillo directo 50 Catalizador	50 +/- 1 29 +/- 1
PESO ESPECÍFICO:	Brillo directo 50	1.130 grs/c.c

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

<u>Relación de catalización:</u> Brillo directo 50	1 lt.
Catalizador no amarillable al ext.	. 500 lt.
Solvente Brillo Directo 42	100 grs.

Vida útil: El Brillo Directo 50 ya catalizado y diluido al 20% tiene una vida útil de 2 horas, según la temperatura ambiente, a veces al día siguiente es todavía líquido, pero se sugiere no aplicarlo.

SECADO: A temperatura ambiente de 25°C:

Fuera del polvo.....	10´- 12´
Fuera de tacto.....	3 horas
Duro de profundidad.....	24 horas

Intervalo entre la 1ra. y 2da. mano, 10 minutos para que la adherencia sea buena.

CANTIDADES: Aplicar de 80 – 120 grs/m² con pistola y a los 30´ según la temperatura ambiente, aplicar la segunda mano como la primera.

PROPIEDADES

El Brillo Directo Poliuretano 50 es un producto de poliuretano, que da un acabado muy brillante (99-100° GLOSS A 60°) de muy alta dureza, cuando se aplica sobre un fondo adecuado de poliuretano. Su resistencia a las intemperies, permite su aplicación también en el exterior.

ALMACENAJE

El Brillo Directo Poliuretano 50 se puede almacenar mínimo un año en recipientes originales y sellados.

El catalizador para Brillo Directo Poliuretano 50 se puede almacenar máximo 6 meses a temperatura ambiente (25°C máximo) en envases originales y sellados.

PRECAUCIONES

Mantener una buena ventilación en las áreas de aplicación del producto y recomendar el uso de guantes y lentes.