

CRAQUELADO

DESCRIPCIÓN

Es una laca formulado a base de nitrocelulosa, elaborado especialmente para lograr el efecto especial de craquelado.

USO DEL PRODUCTO

El craquelado de VALMEX se recomienda utilizarse sobre la madera y metal.

FORMA DE APLICACIÓN

Aplicar sobre madera previamente fondeada con nuestro fondo y laca industrial. Debe aplicarse una sola mano; entre mas cargada sea la mano el efecto de craquelado será mayor y por consiguiente para realizar un efecto discreto se requiere de una menor cantidad. El craquelado VALMEX se puede diluir un 10 a 20 % con thinner estándar.

Se recomienda una mano de laca transparente, una vez seco el craquelado, para obtener un mejor resultado y acabado.

ESPECIFICACIONES

Sólidos en peso	18-20%
Viscosidad	40 a 45 seg. Copa Ford No. 4
Peso por litro	0.90 kg/lit
Tiempo de secado	60 Minutos (Para aplicar laca Transp.)
Acabado	Rústico
Número de manos	1
Reductor	Thinner Estándar
Reducción	10 a 20 %

Envases de 1, 4 y 19Lts.